



"THE GREASEMAN" MChJ
STIR: 310 099 734
QQS: 326040208742
Manzil: Sarakul ko'chasi-2, 34-uy,
Mirobod tumani, Toshkent

Bank: "Anorbank" OAJ, Toshkent sh.
MFO: 01183
SWIFT: ANOBUZ22
UZS: 20208 000 9 05598855 001
EUR: 20208 978 7 05598855 001
USD: 20208 840 3 05598855 001

Дата: 1.07.2025

г. Ташкент

Уважаемые партнеры!

Klüber Lubrication представляет новую высокоэффективную смазку **Klüberquiet BQH 72-102**, разработанную как улучшенный преемник хорошо зарекомендовавшей себя смазки **ASONIC HQ 72-102**. Ниже мы приводим сравнительную таблицу, чтобы наглядно показать ключевые преимущества новой рецептуры.

Сравнительная таблица характеристик

Параметр	ASONIC HQ 72-102	Klüberquiet BQH 72-102
Тип загустителя	Полиуретан	Полиуретан (новая рецептура)
Тип масла	Синтетическое эфирное	Синтетическое эфирное
Температурный диапазон	-40 °C до +180 °C	-40 °C до +180 °C
Класс шума (BeQuiet+)	Не указан	≥ GN 3
Срок службы при тесте R0F (170 °C)	≥ 1000 ч	≥ 1000 ч
Срок службы при тесте FAG FE9 (150 °C)	Не указан	≥ 100 ч
Момент трения при -40 °C (пусковой/рабочий)	≤ 1000 / 150 мNm	≤ 1000 / 150 мNm
Скоростной фактор (n x dm)	700 000 мм/мин	~700 000 мм/мин
Точка каплепадения	≥ 240 °C	≥ 250 °C
Водостойкость (DIN 51807-1, 90 °C)	≤ 1	0
Плотность (20 °C)	0,97 г/см ³	0,99 г/см ³
Вязкость масла (100 °C)	~12 мм ² /с	~11 мм ² /с
Минимальный срок хранения	24 мес.	36 мес.

Основные преимущества Klüberquiet BQH 72-102

- Более высокая точка каплепадения (≥250 °C), что повышает устойчивость к перегреву.
- Абсолютная водостойкость (класс 0), минимизирующая коррозионные риски.
- Новый полиуретановый загуститель с улучшенными характеристиками стабильности.
- Наличие сертифицированного низкошумного класса ≥ GN 3.
- Увеличенный срок хранения — до 36 месяцев.
- Проверенные показатели долговременной работы при высоких температурах и скоростях вращения.

